

Es obligatoria la total lectura y comprensión de las siguientes instrucciones de uso correspondientes al epi Cat. III (d.E.89/686/cee)
Cualquier usuario de este epi debe estar sujeto a una capacitación de forma obligatoria.

Modelo a identificar: BUZO DESECHABLE SIFER PRO PLUS

El talleje del buzo es como sigue en la siguiente tabla:

TALLA / SIZE	PECHO / CHEST (cm)	ALTURA / HEIGHT (cm)
S	107 - 113	160 - 170
M	113 - 119	170 - 174
L	119 - 123	174 - 178
XL	123 - 127	178 - 182
XXL	127 - 131	182 - 186
XXXL	131 - 135	186 - 190

Áreas de uso fundamentales: el BUZO DESECHABLE SIFER PRO PLUS está diseñado para proteger los cuerpos de procesos de naturaleza física y químicos.

- Protección contra pequeñas partículas tipo 5.
- Salpicaduras limitadas de líquidos o aerosoles tipo 6.

La clasificación de la prenda está considerada como apta ante la protección de los riesgos químicos y físicos dentro de los límites especificados en la norma.

Se identificará su clasificación según los siguientes pictogramas que igualmente deberán localizarse en el interior de la etiqueta:



* Solo para el BUZO DESECHABLE SIFER PRO PLUS.

Propiedades antestáticas: el indumento modelo BUZO DESECHABLE SIFER PRO PLUS en su versión capucha y sin calzas satisface los requisitos de superficial en base a las normas en 1149.

Deberá considerarse con medidas específicas aquellas partes del cuerpo no cubiertas por el buzo (cara, manos y pies) de cara a los aspectos de antestaticidad.

Es responsabilidad del usuario la elección de la talla adecuada en base a sus medidas y siempre según el cuadro anterior.

La elección del indumento adecuado está en manos del usuario. Debe prestarse especial atención a las exigencias del trabajo relacionándose con los niveles de protección que nos ofrece este EPI.

Para un mayor detalle respecto a su uso en determinadas condiciones es recomendable ponerse en contacto con su distribuidor o fabricante para ampliar cualquier información o solicitar consejo.

Será responsabilidad del usuario la correcta combinación de este epi con otros para la actuación en una tarea.

Como debe vestirse esta prenda:

- Fundamental elegir la talla correcta.
- Se recomienda su colocación tras descalzarse.
- La cremallera debe estar totalmente abierta.
- Para su colocación se recomienda sentarse previamente.
- Comenzar a introducir las dos piernas (recordamos que debe estar descalzo para evitar desgarros o daños en el traje)
- Una vez introducidas las dos piernas y subido el traje hasta la cintura se recomienda incorporarse.
- Introducir los brazos en las mangas. Primero uno y después el otro. Nunca ambos al mismo tiempo.
- Colocar y ajustar la capucha.
- Subir la cremallera hasta arriba

Advertencias:

- El epi pierde la certificación con cualquier modificación o alteración del modelo originalmente expuesto.
- Los tiempos de uso del equipo estarán determinadas por las condiciones laborales específicas de cada caso.
- Se recomienda la sustitución del buzo después de cada actuación o a lo sumo después de cada turno de trabajo
- El epi puede estar contaminado a pesar de no presentar visualmente esta contaminación en su cara interna.
- Verificar que el buzo no presenta ninguna rotura, descosidos o taras.
- Si el buzo se rompe, abre, desgarrar...Durante su uso es fundamental abandonar la zona afectada y seguir la guía de descontaminación de cada empresa.

Limpieza, desinfección y mantenimiento: vestuario de uso limitado- no aplica.

Conservación, uso responsable y eliminación:

- Se recomienda su almacenamiento en un sitio seco y apartado de las fuentes de calor. Con una temperatura entre 15°C y 25°C, sin exposición a los rayos ultravioletas. Y dentro de sus embalajes originales.
- Se recomienda su uso dentro de los 5 años siguientes a la fecha de su fabricación. Después de ese periodo es conveniente una escrupulosa observación del equipo y sobre todo sus costuras siendo responsabilidad del usuario su utilización.
- En todo caso no se recomienda su uso tras diez años desde su fecha de fabricación
- Para su eliminación se pueden utilizar las vías autorizadas de procesamiento de residuos locales siempre que el equipo no fuese contaminado
- Si el equipo fue contaminado deben observarse las y respetarse las normas locales o nacionales a ese respecto.

Si la prenda presentase alguna tara o defecto antes de su uso y por motivos ajenos a su uso o manipulado previo no la deseche y haga llegar a su distribuidor que se la repondrá por un indumento nuevo.

Características técnicas y clases de protección: Cat. III Tipo 5 y 6

PROPIEDADES FÍSICAS DEL TEJIDO	MÉTODO PRUEBA	RESULTADO	CLASE SEGUN NORMA EN 14325:2004
Resistencia a la abrasión	EN 530 (método 2)	Nivel 3	≥ 500 ciclos
Resistencia al agrietado por flexión	ISO 7854/B	Nivel 6	> 100000 ciclos
Resistencia al desgarrar trapezoidal	ISO 9073-4	Nivel 2	20 N < N < 40 N
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	Nivel 1	30 N < N < 60 N
Resistencia a la perforación	EN 863	Nivel 2	10 N < N < 50 N
Resistencia a una humedad relativa del 25%	EN 1149-1:2006 *	+++	+++
	EN 1149-5:2008 *	S = 0,00 / a < 0,01s	t ₅₀ < 4s. o S > 0,2

RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS (norma EN ISO 6530)		
Sustancia química	Índice de penetración-Clase UE*	Índice de repelencia-Clase UE*
Ácido sulfúrico (30%)	Nivel 3	Nivel 3
Hidróxido de sodio (10%)	Nivel 3	Nivel 3
*SEGUN NORMA EN 14325:2004		

PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LA PRENDA COMPLETA		
Método de prueba	Resultados de la prueba	Clase EN
Tipo 5: Prueba de estanqueidad frente a partículas aéreas sólidas (EN 13982-2)	Cumple	B _{40/50} ≤ 30% y T _{1LS} ≤ 15%
Tipo 6: Prueba frente a aerosoles de baja presión (EN 13034 + EN ISO 17491-4)	Cumple	No penetración
Resistencia de las costuras (EN ISO 13035-1)	Nivel 2	50 N < N < 75 N