

KIT REPARACIÓN LINER STICK

MODO DE EMPLEO: Limpie la superficie a reparar usando alcohol o un limpiador fuerte. **NO USE JABON**

- En seco: Aplique adhesivo a la superficie de las piezas a unir; dejar secar de 2 a 4-min. Unir las piezas engomadas y presionar intentando eliminar las burbujas de aire por los bordes. Dejar secar 24 horas.
- Bajo el agua: Aplicar adhesivo al parche y doblarlo por la mitad como adhesivo para dentro. Llevarlo bajo el agua a la zona a reparar. Abrir el parche y aplicarlo inmediatamente al liner. Eliminar las burbujas y no mover el agua en 12 horas.
- Vinilos: Aplicar poco adhesivo para evitar dañar el vinilo. Presionarlo con fuerza en la zona a reparar. Mantener la presión durante 2 o 3 min. Dejar secar 12 horas

Composición: Ciclohexanona (10-25%), Butanona (25-50%); Acetona (10-25%); Acetato de etilo (10-25%).

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H319 - Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H315 - Provoca irritación cutánea. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. P285: En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. P301+P315: **EN CASO DE INGESTIÓN:** Consultar a un médico inmediatamente P362: Quitar las prendas contaminadas.

PT INSTRUÇÕES: Limpe a superfície a ser reparada usando álcool ou limpador mais forte. Não use sabão.

- Seco: Aplicar adesivo à superfície das peças. Deixe secar por 2 - 4 minutos. Colocar às peças e pressadesivosvocê tentar remover as bolhas de arem torno das bordas. Deixe secar por 24 horas.
- Subaquático: Aplique cola para consertar e dobre-o ao meio como adesivo para o interior. Tome a área de reparo debaixo d'água. Abra o patch e aplicar imediatamente para forro. Retirar as bolhas e não mover a água em 12 horas.
- Adesivos: Aplique um pouco de cola para evitar danos ao vinil. Pressione com firmeza na área de reparação. Manter a pressão para 2 ou 3 min. Deixe secar por 12 horas.

Composição: Ciclohexanona (10-25%), Butanona (25-50%); Acetona (10-25%); Acetato de etilo (10-25%).

ADEVERTÊNCIAS DE PERIGO//RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA: H302+H312+H332 - Nocivo por ingestão, contatocom a pele ouinalação. H319 - Provoca irritação ocular grave. H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H315 - Provoca irritação cutânea. P210: Manterafastado do calor, superfíciesquentes, faíscas,chamasabertas e outrasfontes de ignição. Não fumar. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P280: Usar luvas de proteção. P285: Em caso de ventilaçãoinadequada, usar protecção respiratória. P301+P315: **EM CASO DE INGESTÃO:** Consulte imediatamenteum médico. P362: Retirar a roupa contaminada.

LOTE : 200921

PRODUCTOS QP, S.A
Ctra. Logroño Km. 10.200
50180 UTEBO (Zaragoza)
Tel: (+34) 902 300 333

PELIGRO



615210

